

Характеристики

Состав: 47% бамбук, 50% микрофибра, 3% спандекс

Ширина: 150±0,5% см

Плотность: 160 г/м²

Переплетение: саржа 2/1

Намотка: 90-110 м

Физико-механические показатели

Устойчивость окраски к воздействию:

-стирки 60 °C	5
-мокрого трения	4-5
-сухого трения	5

Разрывная нагрузка:

-основа	1017
-уток	397

Изменения размеров после мокрой обработки

-основа	-2
-уток	-1

Воздухопроницаемость:

28

Число пиллей на 10 см:

2

Карта цветов

0	29B	39	39B	26K	18	28	12	28K
30K	35	3	19	4K	38	6K	5K	42
27K	15K	45	65	74				

Рекомендации по уходу



Стирка до 30 °C



Глажка до 110 °C



Отбеливание
запрещено



Химчистка запрещена