

Характеристики

Состав: 65% полиэстер, 35% хлопок

Ширина: 150±0,5% см

Плотность: 195 г/м²

Переплетение: Саржа 3/1

Намотка: 90 - 110 м



Физико-механические показатели

Устойчивость окраски к воздействию, балл:

-стирки 60 °C 5

Разрывная нагрузка, Н:

-основа 1622,5

-уток 780,9

Изменения размеров после мокрой обработки 60 °C, %:

-основа - 1


-уток -0

Воздухопроницаемость, дм³/м²с: 41

Число пиллей на 10 см: дм³/м²с: 2

Стойкость к истиранию, циклы 6190

Карта цветов



0

Рекомендации по уходу



Стирка до 40 °C



Глажка до 150 °C



Отбеливание
запрещено



Кроме трихлорэтлена