

Характеристики

Состав: 92% полиэстер, 7% хлопок, 1% carbon

Ширина: 147±0,5% см

Плотность: 220 г/м²

Переплетение: комбинированное

Намотка: 90 - 110 м

Физико-механические показатели

Устойчивость окраски к воздействию, балл:

-стирки 60 °С	5
-мокрого трения	5
-сухого трения	5

Разрывная нагрузка, Н:

-основа	1685,4
-уток	1173,3


Изменения размеров после мокрой обработки 60 °С, %:

-основа	- 0,5
-уток	-0,2

Воздухопроницаемость, дм³/м²с: 20

Число пиллей на 10 см: 0

Карта цветов



0

Рекомендации по уходу



Стирка до 40 °С



Глажка до 150 °С



Отбеливание
запрещено



Кроме трихлорэтилена